

## Ficha Técnica **Mundial Vinil Bronze**

**Descrição:** Tinta anticorrosiva mono componente à base de coaltar vinílico, de excelente aderência, alta impermeabilidade, fácil aplicação e secagem rápida. Grande resistência a ambientes submersa com a água doce ou salgada.

**Cor/ Textura:** Bronze e alumínio, tons claro/ escuro.

**Aspecto:** Metálico.

**Indicações / Usos-Construções e Manutenção:** Excelente selante entre sistemas coaltar epóxi e antiincrustantes. Como anticorrosivo para superfícies submersas de embarcações (aço, madeira e fibra) devidamente preparadas. Não recomendamos aplicar sobre primer rico em zinco.

### **Informações Práticas:**

- Veículo:** Resina vinilica
- Solvente:** Hidrocarb. Aromáticos e cetonas...
- Ponto de Fulgor:** 24° C
- Massa Específica:** 1,100 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>
- Relação de Mistura:** mono componente
- Vida Útil de Mistura:** mono componente
- Viscosidade:** 95- 120 seg.
- Sólidos por Volume:** 39% ± 2
- Rendimento Teórico:** 7,80m<sup>2</sup>/l para 50 microns
- Espessura / Demão:** 50 microns seco / 128 microns úmida
- Diluição/ Limpeza:** Até 10% (THINNER 041). Poderá variar dependendo das condições ambientais e método de aplicação.

	<b>Vapores</b>	<b>Respingos</b>	<b>Imersão</b>
<b>Resistência</b>			
Ácidos	NR	NR	NR
Água Salgada	NR	Alta	Alta
Álcalis	NR	NR	NR

Solventes	NR	NR	NR
-----------	----	----	----

**NR Não Recomendável NA Não Aplicável**

**Preparação da Superfície:** A superfície metálica devera estar seca, isenta de quaisquer contaminantes tais como: sais, óleo, graxa, gordura, poeira, resíduos de organismos marítimos e limpos. Padrão ISSO 8501-1 grau As 2½ mínimo. Quando aplicada sobre substratos de madeira e/ ou fibra verificar se o substrato está corretamente preparado de acordo com as recomendações do nosso depto. Técnico.

### **Dados de Aplicação/ Temperatura e Condições de Aplicação**

**Pistola Air-Less:** pressão: 100-200 kg/cm<sup>2</sup> Bico: 21-29 mils

**Pistola Convencional:** Não recomendado

**Rolo:** lã de carneiro (curto) para pequenas áreas.

**Trincha:** Somente para retoques e reforços.

**Compatibilidade com Revestimento:** Antiincrustantes (consulte nosso depto° técnico)

**Tempo de Secagem:** Não aplicar com umidade relativa do ar superior 85%. Somente aplicar se a temperatura do substrato estiver pelo menos 3°C acima do ponto de orvalho.

<b>Temp. Substrato</b>	<b>Secagem</b>		<b>Intervalo Entre Demãos</b>	
	Livre de Pegajosidade	de A Pressão	Mínimo	Maximo
25°C	5-10minutos	3 horas	3 horas	

**Armazenagem:** Prazo recomendado 12 meses. Guardar em local abrigado, seco e arejado com temperatura máxima 40°C.

**Cuidados Especiais Preventivos/ Acidentes:** Produto inflamável. Mantenha longe de chamas e faíscas, evitando inalar vapores. Assegurar-se que haja ventilação adequada durante a aplicação. Contato com a pele, lavar com água abundante e promover limpeza com sabão neutro. Contato

com a roupa, retirar as roupas atingidas e lavá-las. Utilize equipamentos de segurança.

**Observações:** Primer recomendados não se aplica.

**Ressalva:** As informações contidas neste boletim técnico são baseadas em nosso conhecimento para ajudar a orientação. Não assumimos quaisquer responsabilidades quanto aos danos materiais e pessoais causadas pelo mau uso das informações contidas neste boletim. Salientamos também que o bom desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície. Consulte nosso depto. Técnico.