

Mundial Tintas

FICHA TÉCNICA

MUNDIAL - TINTA ACRÍLICA AQUOSA

Nota:

A informação desta ficha é o resultado das nossas experiências e conhecimento técnico atual, e apresenta-se unicamente a título orientativo, sendo

Assim não somos responsáveis pelo resultado final da aplicação do produto, mas sim pelos dados e características.

Para quaisquer dúvidas sobre os valores ou utilizações especiais deste produto, é favor de consultar a nossa equipa técnica.

10_13.doc

Mod.ANAR 138/2

Edição 5 de 2007/12/12

DESCRIÇÃO: A MUNDIAL- TINTA ACRILICA AQUOSA

é baseada em resinas Acrílicas puras e apresenta excelente durabilidade no exterior, ótimo poder de Cobertura e brancura e boa resistência à alcalinidade. Esta tinta possui proteção algicida e fungicida e tem um aspecto aveludado.

Mundial Tintas

FICHA TÉCNICA

CAMPO DE APLICAÇÃO: A MUNDIAL- TINTA ACRILICA AQUOSA é aconselhada para:

Aplicações tanto em exteriores como em interiores e sobre qualquer tipo de superfície, como: betão, cimento, madeira estuque

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Todas as superfícies devem estar bem secas, isentas de sujidades, poeiras, gorduras, fungos, umidade e restos de tinta velha. Todas as fendas e fissuras devem ser colmatadas, e, consoante a largura com argamassa de cimento ou

com massa apropriada. Em toda a superfície deve ser feito um isolamento com o

Mundial- Isolante Acrílico Branco Ref. 30.50.850 ou o Mundial -Isolante Aquoso

Branco Ref. 10.26.800 ou o Primário Selante aquoso Ref. 30.29.800.

Mundial Tintas

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto ----- **Mate**

Cor ----- **Branco ou cores do catálogo**

Densidade - ----- **1,33 ± 0,05 (para a cor branca)**

Viscosidade ----- **93 ± 5 KU a 23° C**

Rendimento Teórico ----- **12 - 14 m²/L/demão**

Temperatura mínima **aplicação** ----- **7° C**

Secagem superficial ----- **30 minutos**

Intervalo entre demãos ----- **4 - 6 horas**

Aplicação ----- **Trincha ou rolo**

Diluição (com água) ----- **1^a demão - 10% 2^a e 3^a demãos- 5%**

COV (g/l pronto a aplicar) ----- **21**

Mundial Tintas

FICHA TÉCNICA

OBSERVAÇÕES: Para evitar defeitos na película da tinta, devem ser evitadas variações bruscas de temperatura durante a aplicação.

É necessário agitar a tinta até homogeneização completa.

HIGIENE E SEGURANÇA: Não é necessário tomar precauções especiais no manuseamento desta tinta, pois não contém produtos voláteis nocivos.

Para mais informações, consultar a Ficha de Segurança do produto.

LAVAGEM DO MATERIAL: A limpeza de todos os utensílios deve ser feita com água.

ARMAZENAMENTO: Manter as embalagens bem fechadas, protegidas da umidade e do calor excessivo, garantindo assim a estabilidade do produto de aproximadamente 2 anos.

TIPO DE EMBALAGEM: 18 Litros